



Screenfix 90

Screenfix 90 je visoko tehnološko razvito lepilo, za montažo vetrobranskega stekla, ki ne vsebuje izocianatov in zagotavlja odhod vozila z dvema zračnima blazinama po 90 minutah.



Lastnosti in prednosti

- Eno komponentno lepilo - enostaven nanos z zračno pištolo ali ročno pištolo
- Izdelka ni potrebno predhodno segreti - bolj fleksibilna uporaba, brez izgubljenega časa zaradi segrevanja
- Brez uporabe prajmerja - brez izgube časa z nanašanjem in aktivacijo prajmerja
- Opravljen preizkus trka vozil FMVSS 212
- 90 minutni reakcijski čas z 2 zračnima blazinama - omogoča hitro vrnitev vozila stranki
- Visoka oprijemljivost - brez izgube časa zaradi fiksiranja
- Dobra dielektrična odpornost - primerno za moderna stekla
- Ne vsebuje izocianatov - varno za uporabo, brez tveganja za zdravje

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
88090	Screenfix 90	KSF90	290 ml kartuša z nastavkom
88091	Screenfix 90	KSF90	400 ml folija z nastavkom
88092	Screenfix 90	KSF90	600 ml folija z nastavkom

Uporaba

Lepilo za steklo KENT Screenfix 90, ki je posebej razvito za avtomobilsko in avtobusno industrijo, saj je izdelek idealen za neposredno lepljenje stekla v vozila. KENT Screenfix 90 je primeren za montažo sprednjega, zadnjega in bočnega stekla v vozila. Lepilo KENT Screenfix 90 je zaradi zelo hitrega (90-minutnega) reakcijskega časa idealno za zamenjavo sprednjega vetrobranskega stekla, kjer se mora vozilo hitro vrniti na cesto, to so npr. vozila javnega prometa, kjer lahko izpad stane več 100 evrov na uro. KENT Screenfix 90 je tudi zelo dobro lepilo za splošno uporabo, saj med seboj lepi kovino, steklo, les, večino plastičnih mas, pleksi steklo, gumo, keramiko, beton, opeko in polistiren.

Navodila za uporabo

1. Pri uporabi kratke metode, odrežite staro lepilo približno do višine 4 mm.
2. Uporabite KENT Screenprep ali čistilo Acrysol, da očistite in pripravite keramični sloj vetrobranskega stekla - počakajte, da se čistilo popolnoma posuši.
3. Z uporabo ročne ali zračne pištole nanesite lepilo KENT Screenfix 90 na že obstoječe lepilo v trikotni obliki, približno 9-11 mm visoko.
4. Vstavite novo vetrobransko steklo v roku 10 minut.
5. Odstranite odvečno lepilo KENT Screenfix 90 z čisto, suho krpo. Ne uporabljajte topil.
6. Pri nanosu lepila KENT Screenfix 90 direktno na barvano površino ali surovo kovino po dolgi metodi, uporabite prajmer MS Prep, po navodilih. Aplicirajte lepilo na površino v trikotni obliki, približno 17 mm visoko.



Tehnične informacije

Osnova:	Lepilo na osnovi MS polimerov
Oblika:	Gladka pasta
Barva:	Črna
Rok uporabe:	18 mesecev – kartuša 12 mesecev - folija
Tarifna številka:	3214 10 10
VOC:	0 g/l

Mehanizem utrjevanja:	Na osnovi vlage	Začetna trdnost:	300 Pa (Physical rheometer MC100)
Specifična teža:	1.5 g/ml	Natezna trdnost (100%):	2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Čas formiranja skorje:	15 min (20°C / 50%RH)	Natezna trdnost (pri prelomu):	2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Čas odprtja:	<5 min (20°C / 50%RH)	Raztezek pri pretrgu:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Popolno sušenje:	24 ur	Strižna napetost:	2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Hitrost sušenja 24 ur:	3 mm (20°C / 50%RH)	Odpornost na trganje:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Trdota Shore A:	60 (DIN 53505)	Odpornost električnega volumna:	>10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482)
Sprememba volumna:	<3% (DIN 52451)		
Temperatura nanosa:	5°C do +35°C		
Temperaturna odpornost:	- 40°C do 120°C (Max 180°C za 0.5 ur)		



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si